

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-003297

(43)Date of publication of application : 09.01.2002

(51)Int.Cl.

C30B 29/16
H01L 27/04
H01L 21/822
H01L 39/02
H01L 39/22

(21)Application number : 2000-194688

(71)Applicant : FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 28.06.2000

(72)Inventor : KONISHI YOSHINORI

(30)Priority

Priority number : 2000120908

Priority date : 21.04.2000


Priority country : JP

(54) OXIDE THIN FILM ELEMENT AND ITS PRODUCTION METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a oxide thin film element in which a functional oxide thin film consisting of a high quality oxide epitaxial layer is grown on a substrate of a Si single crystal and its production method.

SOLUTION: A oxide thin film is epitaxially grown on such a metal sulfide placed directly on the surface of a Si substrate as a buffering layer as In_2S_3 , AlInS_3 , CeInS_3 , LaInS_3 , CaIn_2S_4 , MgIn_2S_4 , BaIn_2S_4 , MgS , CaS , and MnS . The Si substrate can be used as a bottom electrode, when the electric conductivity is improved by doping the metal sulfide with tin. When a metal sulfide epitaxial thin film is formed directly on the Si substrate surface, preferably the sulfide be sulfur-terminated and a metal thin film of the platinum family be inserted on the buffer layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-3297

(P2002-3297A)

(49) 公開日 平成14年1月9日(2002.1.9)

| (51) Int. Cl. | 識別記号 | F I | キーワード(参考) |
|---------------|------|------------|------------|
| C30B 29/18 | | C30B 29/18 | 4G077 |
| H01L 27/04 | | H01L 39/02 | ZAAD 4M113 |
| 21/822 | | 39/22 | ZAAD 4M114 |
| 39/02 | ZAA | 27/04 | C 5P038 |
| 39/22 | ZAA | | |

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全9頁)

(21) 出願番号 特開2000-194888(P2000-194888)
 (22) 出願日 平成12年6月28日(2000.6.28)
 (31) 優先権主張番号 特開2000-120808(P2000-120808)
 (32) 優先日 平成12年4月21日(2000.4.21)
 (33) 優先権主張国 日本(JP)


(71) 出願人 000005234
 富士電機株式会社
 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
 (72) 発明者 小西 健司
 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
 富士電機株式会社内
 (74) 代理人 100088339
 弁理士 徳部 正治
 Pターム(参考) 4G077 AA03 BB10 DA11 ED06 ED03
 EF02
 4M113 AD35 AD39 CA31
 4M114 AA29
 5P038 AC02 AC03 AC15 AC18 EZ14
 EZ16 EZ17 EZ20

(54) 【発明の名称】 酸化物薄膜素子およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 Si 半結晶基板を用い、その上に良質の酸化物エピタキシャル層からなる酸化薄膜の機能膜を成長させた酸化物薄膜素子およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 Si 基板直上に、バッファ層として例えば In_2S_3 、 AlInS_3 、 CeInS_3 、 LaInS_3 、 CaIn_2S_4 、 MgIn_2S_4 、 MnIn_2S_4 、 BaIn_2S_4 、 MgS 、 CaS 、 MnS 等の金属硫化物を介在させ、酸化物薄膜をエピタキシャル成長させる。金属硫化物に銅をドーピングして導電性を向上させれば、Si 基板を下部電極とすることができる。Si 基板直上に硫化物のエピタキシャル薄膜を形成する際、硫黄を蒸気化し、また、バッファ層上に白金族の金属薄膜を挿入すると良い。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】シリコン単結晶基板上に酸化物薄膜を製膜した酸化物薄膜素子において、シリコン単結晶基板直上に金属硫化物からなるバッファ層を介在させて酸化物薄膜をエピタキシャル成長させたことを特徴とする酸化物薄膜素子。

【請求項2】インジウム(In)を含む金属硫化物を用いることを特徴とする請求項1に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項3】Mを金属元素、Sを硫黄とするとき、 $(M_{1-x}In_x)_2S_3$ 型の金属硫化物であることを特徴とする請求項2に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項4】硫化インジウム(In_2S_3)を用いることを特徴とする請求項3に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項5】Mがアルミニウム(Al)、セリウム(Ce)、ランタン(La)のいずれかであることを特徴とする請求項3に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項6】Mがアルミニウム(Al)であり、 $(Al_{1-x}In_x)_2S_3$ のxが $0 < x < 0.33$ であることを特徴とする請求項3に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項7】Mを金属元素、Sを硫黄とするとき、 MIn_2S_4 型の金属硫化物であることを特徴とする請求項2に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項8】Mがカルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、マンガン(Mn)、バリウム(Ba)のいずれかであることを特徴とする請求項7に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項9】金属硫化物に銅がドーピングされていることを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の酸化物薄膜素子。

【請求項10】金属硫化物が導電性であることを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の酸化物薄膜素子。

【請求項11】硫化マグネシウム(MgS)、硫化カルシウム(CaS)または硫化マンガン(MnS)を用いることを特徴とする請求項1に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項12】金属硫化物からなるバッファ層上に白金族の金属薄膜を製膜したことを特徴とする請求項1ないし11のいずれかに記載の酸化物薄膜素子。

【請求項13】白金族の金属がロジウム(Rh)、イリジウム(Ir)、パラジウム(Pd)、白金(Pt)のいずれかまたはこれらの合金であり、その単層膜もしくは複数層の薄膜を製膜したことを特徴とする請求項12に記載の酸化物薄膜素子。

【請求項14】シリコン単結晶基板上に金属硫化物からなるバッファ層を介在させて酸化物薄膜をエピタキシャル成長させた酸化物薄膜素子の製造方法において、シリコン単結晶基板表面のシリコン原子のダングリングボンドを硫黄原子で終端処理した後、金属硫化物からなるバッファ層を形成することを特徴とする酸化物薄膜素子の製造方法。

子の製造方法。

【請求項15】シリコン単結晶基板表面を清浄化後、硫黄の蒸気中にさらすことを特徴とする請求項14に記載の酸化物薄膜素子の製造方法。

【請求項16】酸化物薄膜がペロブスカイト構造の酸化物であることを特徴とする請求項1ないし13のいずれかに記載の酸化物薄膜素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、酸化物薄膜を機能膜として利用するキャパシタ、超電導体等の酸化物薄膜素子に関する。

【0002】

【従来の技術】様々な物理的特性を持つ金属硫化物が新たな材料として見直されている。それらの薄膜をシリコン(以下Siと記す)基板上に製膜すれば、特異な機能をSiデバイスに付与できる可能性があり、Si単結晶基板を用いた酸化物薄膜研究が世界中で進められている。以下、酸化物超電導薄膜を機能膜として利用しているキャパシタを例に説明する。

【0003】酸化物単結晶の特性をSi基板上の薄膜で実現させるためには、エピタキシャルな高品質の薄膜を作製しなければならない。しかし、Si基板表面には、大気中に数nmの厚さの自然酸化膜(以下 SiO_2 膜と記す)が生じており、その SiO_2 膜はアモルファス形態をなしているため、良質なエピタキシャル膜を成長させるには、まず清浄なSi基板表面を露出させる必要がある。

【0004】そのプロセスとしては、通常次のような方法がおこなわれる。まず、過酸化水素溶液を使用するいわゆるRCA法を用いて、自然 SiO_2 膜、金属不純物、パーティクル等を除去する。次に洗浄したSi基板を超高真空製膜室に入れ、基板温度をおよそ800℃以上に加熱して、洗浄工程、製膜室搬入工程で発生する SiO_2 膜を気化させて除去する(例えば、Ishizuka, A. and Shiraki, Y. ジャーナルオブエレクトロケミカルサイエティ誌、133巻、666頁、(1986年)参照)。

【0005】清浄化したSi基板表面に、金属硫化物を製膜する際にも、表面に再び SiO_2 膜を成長させたいための工夫が必要となる。例えば、Siより酸化され易い金属の硫化物を、目的の酸化物薄膜とSi基板との間にバッファ層として、低い酸素分圧にて製膜することにより達成される。そのような金属硫化物として、酸化セリウム(CeO_2)、酸化ジルコニウム(ZrO_2)、酸化イットリウム(Y_2O_3)、イットリウム安定化酸化ジルコニウム(YSZ)、酸化マグネシウム(MgO)、酸化マグネシウムアルミニウム($MgAl_2O_4$)などがSi基板上にエピタキシャル成長可能であると報告されている(Harada Keizo, Nakanishi Hidemori, Itozaki Hideo and Yazu Shuji, ジャパニーズ

ジャーナルオブアブライドフィジックス誌, 30巻, 934-938頁, (1991年), Inoue Tomoyasu他, 同誌, 32巻, 1765-1767頁, (1993年), Fukumoto Hirofumi, Izura Takeshi and Oaka Yukio, アブライドフィジックスレターズ誌, 65巻, 360-361頁, (1989年), Fork, D. K., Fanner, D. B., Connell, G. A. M., Phillips, J. M. and Geballe, T. H., 同誌, 57巻, 1137-1139頁, (1990年) 参照)。

【0006】但し、上記のバッファー層用金属酸化膜は、いずれも絶縁体的な電気伝導度を示すために、Si基板と目的の金属化合物薄膜との電気的な導通は途絶えてしまう。従って、Si基板自体を下部電極として用いることはできない。最近、Si基板上にバッファー層無しで、しかもSiO₂膜を生じさせずに強誘電体であるチタン酸ストロンチウム(SrTiO₃、以下STOと記す)膜を直接成長させる技術が報告された(McKee, R. A., Walker, F. J. and Chisholm, M. F., フィジカルレビューレターズ誌, 81巻, 3014-3017頁, (1998年) 参照)。

【0007】その方法は、プロセスが難しいという問題の他に、後工程で酸素雰囲気中の熱処理をする際、STO膜が酸素を透過し、STO膜とSi基板との間にSiO₂膜を生じてしまうという懸念がある。一方、バッファー層として窒化チタン(以下TiNと記す)膜を用いる方法が提案されている。TiN膜は導電性があり、代表的な強誘電体酸化物であるペロブスカイト形酸化物の平均的な格子定数(約0.4nm)に近い格子定数0.424nmの立方晶をなすことから、多くの研究がなされている。

【0008】Si基板上に酸化物強誘電体薄膜をエピタキシャル成長させる場合、まずRCA法等の方法でSi表面の自然酸化膜(SiO₂)を除去し、Siの清浄表面を形成する。ところが、製膜装置内に残留酸素原子が存在すると、一旦清浄な面が形成されたSi表面に酸素原子が吸着し、最表面に酸化硅素(SiC)膜を形成し易いことが報告されている【例えば Yoshimoto M., Nagata H., Tsukahara T. and Koinuma H., ジャパニーズジャーナルオブアブライドフィジックス誌, 29巻, L1199頁(1990年) 参照】。

【0009】Siの清浄表面が再び酸素で汚染されないようにするには、製膜装置を十分に空焼きし、炭素源を枯らすことが必要である。そのためには基板温度が800℃の場合、およそ1×10⁻⁴Paより高真空に製膜装置を維持しなければならない。また、Siの洗浄工程の最後によつて酸(HF)で洗浄し、Si表面のダングリングボンドを水素終端化することがよくおこなわれている。それにより、800℃程度の高温にすることなく、Si表面にSiO₂膜が生成されない状態をしばらく(30分程度かそれ以上)保つことができるといわれている

【例えば Morita M., Ohmi T., Hasegawa E., Kawakam

I. M. and Sume K., アブライドフィジックスレターズ誌, 55巻, 562頁(1989年) 参照】。

【0010】この方法は、ダングリングボンドを持った活性なSi表面を他の原子で終端化してやり、表面を安定化させていると考えられる。この様にSi表面を安定化させて、良質の薄膜を形成する試みには、Si表面のテルル(Te)終端化が試みられた報告もある【例えば 樋口, 中西, 1990年応用物理学会講演予稿集, 28a-T-6 参照】。他に、知京らはSi表面の酸素(A)終端化をおこなっている。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかしこれらの方法にも問題点が見つかる。まず、TiN膜はその上に酸化膜を製膜する際に十分な酸素バリアにならないことである。そのため酸素がTiN膜を透過し、Si基板表面に達すると、絶縁体であるSiO₂膜を生じ、電気伝導性を損なってしまう。

【0012】この問題に対する解決策としてYanase, Sanoらは、TiN膜の酸素バリア性を高めるためにTiNにアルミニウム(Al)を添加したTi_{1-x}Al_xN膜を用いた(Yanase Naoko, Sano Kenya, Abe Kazuhide and Kawakubo Takashi, ジャパニーズジャーナルオブアブライドフィジックス誌, 37巻, L151-L153頁, (1998年) 参照)。しかし、その論文中に示されているように、Ti_{1-x}Al_xN膜/Si基板界面は、原子の並びの乱れたアモルファス層をなしており、良質のエピタキシャル層を成長することができなかった。その原因は、論文によるとTi_{1-x}Al_xN膜とSi基板との22%を超す程大きい格子定数の相違のためとされている。

【0013】もう一つの問題点は、Siの窒化物の生成ギブスエネルギーが、Tiの窒化物の生成ギブスエネルギーよりも小さく、Siの窒化物の方が安定なことである。298°Kで比較すると、TiNの生成ギブスエネルギーが、-309.6KJ/molであるのに対し、Si₃N₄のそれは-642.7KJ/molである。そのために、Si基板表面が窒化されてシリコン窒化物(SiN₄)を生じ、界面にアモルファス層ができてしまう。

【0014】実はSiの窒化物の生成ギブスエネルギーは、他のほとんどの金属のそれに比べ相当に低く、Si基板上に何かの金属の窒化膜を形成しようとする、ほとんどの場合、界面へのSiN₄の生成を回避できないと考えられる。その他のバッファー層として弗化ストロンチウム(SrF₂)や弗化カルシウム(CaF₂)のような弗化物を用いる試みもなされている【例えば Mon, B. K. and Ishihara, H., マテリアルズリサーチサエティシンポジウムプロシーディング, 341巻, 113-118頁, (1994年) 参照】。しかし、窒化物と同様にSiの弗化物の生成ギブスエネルギーもかなり低いために、良いバッファー層にはならない。

【0015】窒化物をバッファー層に用いる場合、それ

らのSi表面の水素終端法や酸素終端法は適切でない。水素終端化や酸素終端化されたSi表面は、数百℃で水素や酸素を放してしまうと言われている。そうすると、600℃以上の基板温度での製造の際に、炭素のSi表面への吸着は起こってしまうと考えられる。T₆終端法はどの程度技術的に確立されているかは不明であるが、仮にSi基板上に高温で吸着されたままであるとする、硫化物の成長の邪魔になると考えられる。

【0016】このような状況に鑑み本発明の目的は、バッファ層/Si基板界面にアモルファス層をなせず、導電性で、しかもバッファ層製膜後の酸素雰囲気中での熱処理の際にも、酸素バリアとして働いてSiO₂膜の生成を防ぐようなバッファ層を備えた金属硫化物薄膜素子およびその製造方法を提供することにある。

【0017】

【課題を解決するための手段】本発明ではバッファ層に、Siと格子定数が近く、Siよりも酸化され易い金属の硫化物を用いる。すなわち、Si単結晶基板上に硫化物薄膜を製膜した硫化物薄膜素子において、Si単結晶基板直上に、Siの硫化物よりも安定な金属硫化物を介在させて硫化物薄膜をエピタキシャル成長させるものとする。

【0018】Siの硫化物をつくる生成ギブスエネルギーは比較的低い、それより安定な金属硫化物をバッファ層として介在させて硫化物薄膜をエピタキシャル成長させれば、硫化物薄膜がアモルファス状態とならずにエピタキシャル成長することができる。特に、硫化物としてインジウム(In)を含む金属硫化物を用いると良い。

【0019】例えばMを金属元素、Sを硫黄とすると、(M_{1-x}In_x)₂S₃型の金属硫化物の一つである硫化インジウム(In₂S₃)の生成ギブスエネルギーは-412.5kJ/molであり、Siの硫化物のそれ(-206.5kJ/mol)に比べて低く、安定である。また、In₂S₃の結晶型は欠陥スピネル型の立方晶(Fd3m)であり、その格子定数は1.0734nmである。その半分とSiのそれ(0.5430nm)とは僅かに、-1.26%のミスマッチであって、エピタキシャル成長に適している。

【0020】In₂S₃のIn原子の一つ或いは一部を別の金属原子で置きかえた(M_{1-x}In_x)₂S₃型の硫化物をバッファ層として用いることもできる。In₂S₃は、二つの等価なIn原子を含むため結晶の対称性に関する自由度が大きく、前記の欠陥スピネル型の立方晶以外に、斜方晶、正方晶、六方晶と様々な結晶型を取りうる。単結晶シリコン基板上にエピタキシャル成長させるときは、シリコン基板の原子配列に整合して立方晶をとると考えられるが、その薄膜成長条件が狭いことが懸念される。

【0021】(M_{1-x}In_x)₂S₃型の硫化物とする

ことによって、自由度を低下させることが可能になり、欠陥スピネル型の立方晶が得られ易くなって、構造的に安定で、In₂S₃よりもエピタキシャル成長が起きやすいバッファ層とすることができる。特にMがアルミニウム、セシウム、ランタンのいずれかであることが良い。

【0022】シリコンより硫化物をつくる生成ギブスエネルギーが低い、すなわち生成ギブスエネルギーが負で、その絶対値が大きく、安定な硫化物を作る元素は、アルミニウム(Al)、バリウム(Ba)、ベリリウム(Be)、カルシウム(Ca)、セリウム(Ce)、インジウム(In)、ランタン(La)、リチウム(Li)、マグネシウム(Mg)、マンガン(Mn)、モリブデン(Mo)、ナトリウム(Na)、ストロンチウム(Sr)、タンタル(Ta)、ジルコニウム(Zr)である。

【0023】これらの元素中でInに置き代わって欠陥スピネル構造をとり、Si基板の格子定数に近い化合物を作るのは、Al、CeとLaである。Al、Ceの硫化物の生成ギブスエネルギーは、それぞれ-714kJ/mol、-451.5kJ/molである。Laの硫化物の生成ギブスエネルギーは、-1000kJ/molより低いと考えられる。これらの値は、Inの硫化物の生成ギブスエネルギー-412.5kJ/molより低く、勿論、Siが硫化物をつくる生成ギブスエネルギー-206.5kJ/molよりはるかに低いため、バッファ層/Si界面において硫黄原子がSiの方に拡散していく可能性は低い。

【0024】Siより硫黄との結合エネルギーの大きい上記の元素の金属原子で、In₂S₃のIn原子の一つ或いは一部を置きかえた硫化物、具体的には、硫化インジウムアルミニウム(Al_{1-x}In_x)₂S₃、硫化インジウムセリウム(CeInS₃)、硫化インジウムランタン(LaInS₃)をバッファ層に利用する。

(Al_{1-x}In_x)₂S₃、CeInS₃、LaInS₃は、In₂S₃と同じ欠陥スピネル構造を持つ立方晶で、格子定数はそれぞれ、1.07426nm(x=0.22)、1.0839nm、1.0881nmであり、その半分はSi基板の格子定数0.5431nmとの差は、それぞれ-1.1%、-0.2%、+0.2%であり、非常に小さい。このように格子定数の一致が良いことから、エピタキシャル成長したバッファ層を形成する上で有利である。

【0025】Mがアルミニウム(Al)のときは、(Al_{1-x}In_x)₂S₃のxが0<x<0.33であるものとする。xの増大とともに(Al_{1-x}In_x)₂S₃の格子定数は小さくなる。x>0.33であると、その格子定数の半分とSi基板の格子定数との差が-1.5%以上になって、エピタキシャル成長が困難になる。

【0026】上に記したようにIn₂S₃の結晶格子は、欠陥スピネル型で格子定数は1.0724nmの立方

品である。(Al: In_{1-x}): S₂, CeInS₂, LaInS₂ も同じ欠陥スピネル型の構造をもつ。本来のスピネル型格子構造の単位格子の原子配置を図3

(a) に示す。一般のスピネル型分子はAB₂O₄ (A, Bはそれぞれ金属元素を示す) と表記され、図3(a)の単位格子は、この分子を8分子分含有している。また一般のスピネル型分子での金属元素と酸素との原子比は3:4である。

【0027】In₂S₃の場合、A金属元素、B金属元素が同じIn元素で、酸素原子の替わりに硫黄原子が配位され、単位格子から2つと2/3個のInが抜けて、Inを21と1/3個、Sを32個含有した、InとSの元素比が2:3の構造、すなわち欠陥スピネル構造を持つ。(Al: In_{1-x}): S₂, CeInS₂, LaInS₂の場合は、In₂S₃のInの一部が、それぞれAl, Ce, Laに置き換わった構造である。

【0028】In₂S₃の結晶において、どの位置にあるInが欠陥するかは不定である。また、(Al: In_{1-x}): S₂, CeInS₂, LaInS₂も同様である。従って欠陥スピネル構造は、その欠陥を有するが故にエピタキシャル成長する薄膜成長条件が狭くて不都合を生じることが懸念される。また、その上に硫化物を成長させる際に、欠陥を伝って酸素が深くまで浸透する可能性があり、酸素バリア性からも問題を生じる恐れがある。

【0029】そこで本発明では、バッファ層に、欠陥の無いスピネル構造の硫化物を用いることを考えた。すなわち、バッファ層をMを金属元素、Sを硫黄とするとき、MIn₂S₄型の金属硫化物とするものとする。特にMがカルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、マンガン(Mn)、バリウム(Ba)のいずれかであることが良い。

【0030】S₁よりも硫化され易い金属を含むスピネル構造のMIn₂S₄型の硫化物で、しかもS₁とのミスマッチが小さいものとしては、硫化インジウムカルシウム(以下CaIn₂S₄と記す)または硫化インジウムマグネシウム(以下MgIn₂S₄と記す)または硫化インジウムマンガン(以下MnIn₂S₄と記す)が挙げられる。

【0031】CaIn₂S₄はスピネル型の格子定数が1.0774nmの立方晶である。その格子定数の半分はS₁の0.5431nmに比べ、-0.8%と大変良く一致し、In₂S₃のそれ(-1.3%)よりも良い。MgIn₂S₄もスピネル型の格子構造を持ち、格子定数が1.0687nmの立方晶である。その格子定数の半分はS₁のそれに比べ、-1.6%であり、比較的良い。MnIn₂S₄もスピネル型の格子構造を持ち、格子定数が1.0694nmの立方晶である。その格子定数の半分はS₁のそれに比べ、-1.5%であり、比較的良い。

【0032】BaIn₂S₄はスピネル型ではないが、PbGa₂S₆型の斜方晶でありその格子定数は、1.084nm, 0.6556nm, 1.0886nmである。a軸、c軸の格子定数の半分とS₁とのミスマッチは小さく、特に単位格子のac面の面積は、S₁の2x2の格子の面積との差は0.01%より小さい。Ca, Mg, Mn, Baが硫化物をつくる生成ギブスエネルギーは、それぞれ-477.4kJ/mol, -341.8kJ/mol, -218.4kJ/mol, -456kJ/molと、それぞれS₁のそれよりも低いため、バッファ層/S₁界面において硫黄原子はS₁の方に拡散していく可能性は低い。また、格子定数の一致が良いことからエピタキシャル成長したバッファ層を形成する上で有利である。CaIn₂S₄, MgIn₂S₄, MnIn₂S₄は欠陥の無いスピネル構造を取ることでエピタキシャル成長する薄膜成長条件が広がる。工業的には容易に高品質薄膜が得られ易くなる利点がある。

【0033】金属硫化物が導電性であるといい。これらの材料電気伝導性を有するかどうかは不明であるが、導電性であれば、S₁基板を硫化物薄膜素子の電極の一部として利用することができる。金属硫化物(MxIn_{1-x}): S₂またはMIn₂S₄に銅をドーピングするものとする。

【0034】Inが銅(Sn)と周期律表において隣合わせて原子半径が似通っていることから、SnをドーピングしてInと置換し導電性を向上させることが可能である。S₁基板を硫化物薄膜素子の電極の一部として利用する場合、銅をドーピングした導電性のバッファ層を用いることができる。他に、硫化マグネシウム(MgS)、硫化カルシウム(CaS)、硫化マンガン(MnS)を用いても良い。

【0035】MgSの生成ギブスエネルギーは-341.8kJ/molと低く、また、その格子定数は、立方晶で0.5200nmである。S₁の格子定数とのミスマッチは、-4.4%である。CaSの場合は、生成ギブスエネルギーは-477.8kJ/molと低く、また、その格子定数は、立方晶で0.5695nmである。S₁の格子定数とのミスマッチは+4.9%である。MnSの生成ギブスエネルギーは-218.4kJ/molと低く、また、その格子定数は、立方晶で0.5224nmである。S₁の格子定数とのミスマッチは、-3.8%である。

【0036】上記の硫化物はいずれも格子定数がS₁のそれに近く、ミスマッチが小さいので、S₁界面にアモルファス層を形成しない。そのため、それらの硫化物をバッファ層として介在させ、その上にエピタキシャル成長をさせることが可能となる。また、硫化物の生成ギブスエネルギーの方が、硫化物のそれよりも低いため、硫化雰囲気中ではそれら自身が硫化を受ける。よって硫化物のバッファ層は酸素バリアーとしても作用する。

【0037】S₁基板上に形成した金属硫化物からなる

バッファ層上に白金族の金属の単層膜もしくは複層膜をエピタキシャル成長させると良い。具体的には、ロジウム (Rh)、イリジウム (Ir)、パラジウム (Pd)、白金 (Pt) が適する。それらの金属は、白金族に属する貴金属でみな酸化されにくく、硫化もされにくいと考えられる。またそれらの金属は、面心立方格子の構造をとり、格子定数はそれぞれ0.38031nm、0.3839nm、0.3890nm、0.3923nmである。それらの格子定数は、Siの格子定数の $\sqrt{1/2}$

(0.3840nm) に大変近い。硫化物のバッファ層をSiの格子定数と近くなるように選んだ場合、硫化物とそれら金属の格子定数のマッチングを良くすることができる。よって、Si基板上にエピタキシャル成長した硫化物バッファ層上にそれら金属薄膜をエピタキシャル成長させることができる。その直上に酸化物層を形成すれば、酸化物層の下地の界面は安定する。また、代表的なペロブスカイト型酸化物は、0.39nmの格子定数を持つ。それに対してこれら金属の格子定数は良いマッチングを示すので、エピタキシャル酸化物薄膜を製造することができる。

【0038】金属薄膜上に酸化物層を成長させる際、酸素を導入するために金属薄膜を越えて硫化物のバッファ層にまで酸素が達する可能性がある。しかし、硫化物のバッファ層自身が酸化され、その下のSi基板にまでは酸素が達しないので、絶縁性のSiO₂層の発生が防がれる。また、硫化物のバッファ層が酸化され、格子が乱されても金属薄膜は既にエピタキシャル成長し、単結晶化しているので、酸化物層の結晶性に影響は及ばない。

【0039】シリコン単結晶基板上に金属硫化物からなるバッファ層を介在させて酸化物薄膜をエピタキシャル成長させた酸化物薄膜素子の製造方法としては、シリコン単結晶基板表面のシリコン原子のダングリングボンドを硫黄原子で終端処理した後、金属硫化物からなるバッファ層を形成するものとする。具体的な方法としては、Si表面の清浄化をおこなった後、Si表面を 10^{-5} ~ 10^{-4} Pa程度の硫黄の蒸気中にさらすものとする。

【0040】そのようにすればSi表面が、硫黄で終端化され、炭素の吸着を防止できる。前に述べたRCA法や水素終端の方法でSi清浄表面を形成する。引き続き硫黄の蒸気が 10^{-5} ~ 10^{-4} Pa程度充填している酸化物薄膜成長槽にSi基板を移送する。その槽に1分間放置するとSi表面は、1単原子層の硫黄原子で覆われる。その後、硫化物のバッファ層を形成する。

【0041】Siの硫化物をつくる生成ギブスエネルギーは、-206.5kJ/molであり、Siが炭素と結びつき炭化硅素 (以下SiCと記す) を形成する生成ギブスエネルギーの約-80kJ/molよりも低い。よってSi表面は炭素より硫黄と結合し易い。すなわち、真空装置に僅かに炭素が残っていたとしても、Si表面はそれより

も結合力の強い硫黄と結合するため、先に述べた真空度まで製膜装置を維持する必要は無くなり、SiO₂の蒸発する 1×10^{-4} Pa程度にすれば良くなる。この圧力はおよそ1L (ラングミュア) と呼ばれ、ガスの吸着係数を1とすれば、基板表面は約1秒間にガス原子の単一層で覆われてしまう圧力である。よって、 10^{-5} ~ 10^{-4} Pa程度の硫黄雰囲気中にSi基板を晒すことにより、1分間程度でSiの硫黄終端が形成される。表面のSiが硫黄と結合しても、硫黄がその下のSi原子にまで拡散するにはもつと時間がかかるので、表面には単一層だけ生成し、それ以上のシリコン硫化物 (SiS₂) は生成しない。Si表面は1単原子層の硫黄原子で覆われた後に硫化物のバッファ層を形成すると、バッファ層結晶粒界の発生を抑える作用もある。

【0042】例えば、スピネル型の硫化物を例にとって説明する。図3(b)は、スピネル型の硫化物の単位格子を(001)面に平行な8層に分けて見た原子配列図である。下から第2、第4、第6、第8層目は硫黄が8個含まれる。Si(100)面上の同一領域内にも最表面にSiが8個存在する。そして最表面のSiは、ダングリングボンドをそれぞれ2つずつ持つ。

【0043】硫黄原子も結合手を2本持つので、スピネル構造の硫黄原子は丁度、Siのダングリングボンドを終端することができる。ただし、Si原子の配列には、90度ずれて異なる2種類がある。よって、それにより第2、第8層目がSi最表面の直上に来るのか、第4、第6層目がSi最表面の直上に来るのかが決まる。仮に第2、成り第8層目から成長するとする。そのどちらから成長するのかは、2つが結晶学的に等価であるためにそこまでは決まらない。しかし、8層ある内の2層まで最初の成長面が決まることにより、成長面の違うもの同士は結晶島がぶつかりあうために発生する結晶粒界の発生を抑える作用が幾分かあると考えられる。特に酸化物薄膜がペロブスカイト構造の酸化物であれば、独断電体特性等の特異な特性をもち、酸化物薄膜素子として有用なものが多い。

【0044】

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明の実施の形態を具体的に説明する。

【実施例1】図1は、本発明の一実施例である独断電体キャパシタの模式的断面図である。Si基板1上に、バッファ層2として1%の鉛を含む硫化インジウム ((In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₃)、導電層3として白金 (以下Ptと記す)、格子調整層4としてルチウム酸ストロンチウム (SrRuO₃、以下SROと記す)、独断電体層5としてチタン酸バリウムストロンチウム ((Ba_{0.8}Sr_{0.2})TiO₃、以下BSTOと記す)、上部電極6としてSROが、この順に積層されている。バッファ層2、導電層3、格子調整層4、独断電体層5、上部電極6の厚さはいずれも約100nmであ

る。

【0045】格子調整層4のSROは導電性であり、また、擬ペロブスカイト立方晶とすると、その格子定数は0.3928nmであり、0.3923nmのPtと0.3952nmのBSTOとを連続的に接続させる作用をする。図1の独断電体キャパシタの製造方法を以下に詳しく述べる。まず、Si基板1を通常のRCA法で洗浄する。具体的には硫酸(H₂SO₄)と過酸化水素水(H₂O₂)との混合液、希弗酸(HF)、アンモニア水(NH₄OH)と過酸化水素水(H₂O₂)との混合液、塩酸(HCl)と過酸化水素水(H₂O₂)との混合液を用いて順次処理し、水洗する。

【0046】処理後のSi基板1を、スパッタ製膜装置のチャンパーに入れ、1×10⁻⁶Paの真空度のもとでSi基板1を約850℃に加熱する。その後、基板温度を600℃に下げ、前記組成のパッファー層2を厚さ100nm製膜する。1%鉛(Sn)に置換されたIn₂S₃は低抵抗となる。引き続きスパッタ製膜装置内で、導電層3のPtを厚さ100nm製膜する。Ptの格子定数は、0.3928nmであり、前記In₂S₃の格子定数1.0724nmの1/2の更に1/√2にほぼ相当する。すなわちPtの〔100〕方向がIn₂S₃の〔110〕方向に平行な原子配列をとるエピタキシャル成長をする。また、PtをIn₂S₃の上に製膜することで、続く格子調整層4、独断電体層5の酸化物薄膜の製膜においてもエピタキシャル成長を可能にする。

【0047】続いてスパッタ法により、格子調整層4のSRO膜を100nm製膜する。更に、スパッタ法により、独断電体層5のBSTO膜を100nm製膜する。その上に、上部電極6として再びSRO膜を100nm製膜する。製膜は、金属膜マスクを用いて選択的におこなっても良いし、或いは製膜後に適当なフォトリソグラフィを用いても良い。BSTO膜の上下にSRO膜を用いたのは、上記の格子整合の他に、BSTO膜の界面での酸欠損を防ぐ目的もある。

【0048】このようにして、BSTO膜を独断電体とするキャパシタを作製した。Si基板1を下部電極とし、上部電極6との間に電圧を印加して測定したところ、BSTO膜の誘電率として約700の値が得られた。また、0.3MV/cmの電界強度における漏れ電流は、約1×10⁻¹⁰A/cm²であった。

【実施例2】実施例1と同様な製造方法により、パッファー層2としてIn₂S₃の代わりにInの1%の鉛を含むLaIn_{0.99}Sn_{0.01}S₃を換えた。BSTO膜を独断電体とするキャパシタを作製した。

【0049】Si基板1を下部電極とし、上部電極6との間に電圧を印加して測定したところ、BSTO膜の誘電率として約710の値が得られた。0.3MV/cmの電界強度における漏れ電流は、約5×10⁻¹⁰A/cm²であった。

【実施例3】図2は、本発明の別の実施例の独断電体キャパシタの模式的断面図である。

【0050】Si基板1上に、パッファー層2として1%の鉛を含むCa(In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₄、導電層3としてPt、格子調整層4としてSRO、独断電体層5としてBSTO、上部電極6としてSROが、この順に積層されている。パッファー層2、導電層3、格子調整層4、独断電体層5、上部電極6の厚さはいずれも約100nmである。

【0051】格子調整層4のSROは導電性であり、また、擬ペロブスカイト立方晶とすると、その格子定数は0.3928nmであり、0.3923nmのPtと0.3952nmのBSTOとを連続的に接続させる作用をする。図2の独断電体キャパシタの製造方法を以下に述べる。Si基板を実施例1と同様にRCA洗浄法で洗浄する。

【0052】処理後のSi基板1を、スパッタ製膜装置のSi洗浄表面を得るためのチャンパーに入れ、1×10⁻⁶Paの真空度のもとでSi基板1を約800℃に加熱する。次に酸化物を生成するチャンパーに移送する。1×10⁻⁶Paの酸素雰囲気中でチャンパーを満たし、1分間基板温度800℃で放置する。その後、基板温度を600℃に下げ、Ca(In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₄を厚さ100nm製膜する。1%鉛(Sn)に置換されたCa(In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₄は低抵抗となる。

【0053】引き続きスパッタ製膜装置内で、導電層3のPtを厚さ100nm製膜する。Ptの格子定数は、0.3923nmであり、CaIn₂S₄の格子定数1.0724nmの1/2の更に1/√2にほぼ相当する。すなわちPtの〔100〕方向がCa(In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₄の〔110〕方向に平行な原子配列をとるエピタキシャル成長をする。また、PtをCa(In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₄の上に製膜することで、続く格子調整層4、独断電体層5の酸化物薄膜の製膜においてもエピタキシャル成長を可能にする。Ca(In_{0.99}Sn_{0.01})₂S₄は幾分酸化されてCa(In_{0.99}Sn_{0.01})₂O₄に変化し、格子定数の変化を起こすが、Ptの結晶性には影響を及ぼさない。

【0054】続いてスパッタ法により、格子調整層4のSRO膜を100nm製膜する。SRO膜の格子定数は擬立方晶とすると0.3928nmであり、Ptとマッチする。更に、スパッタ法により、独断電体層5のBSTO膜を100nm製膜する。BSTOの格子定数は0.395nmであり、これもSRO膜とマッチする。その上に、上部電極6として再びSRO膜を100nm製膜する。BSTO膜の上下にSRO膜を用いたのは、上記の格子整合の他に、BSTO膜の界面での酸欠損を防ぐ目的もある。

【0055】製膜は、金属膜マスクを用いて選択的におこなっても良いし、或いは製膜後に適当なフォトリソ

13

ングを施しても良い。このようにして、BSTO膜を誘電体とするキャパシタを作製した。Si基板1を下部電極とし、上部電極6との間に電圧を印加して測定したところ、BSTO膜の誘電率として約750の値が得られた。0.3kV/cmの電界強度における漏れ電流は、約 2×10^{-7} A/cm²であった。Si基板表面の硫黄終端化処理をおこなったことにより、炭素汚染が無く良質のエピタキシャル膜が成長したためと考えられる。酸化物薄膜素子としては、ここに記したキャパシタの他に、高温超伝導体薄膜の製造にも有効と考えられる。

【0056】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、バッファ層として金属硫化物を介在させて結晶性の良い酸化物薄膜をエピタキシャル成長させることにより、シリコン単結晶基板上に酸化物薄膜素子を構成することができた。特に、 $(M_x In_{1-x})_2 S_3$ 型や $MIn_2 S_4$ 型の金属硫化物のようなインジウムを含む金属硫化

14

物、硫化マグネシウム、硫化カルシウム、硫化マンガン等の導電性の硫化物を用いれば、入手の容易なシリコン単結晶基板を下部電極として利用でき、酸化物薄膜素子の適用範囲が格段に広がり、一層の普及を可能ならしめるであろう。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる酸化物薄膜素子の断面図。


【図2】本発明にかかる別の酸化物薄膜素子の断面図。

【図3】(a)はスピネル構造の単位格子、(b)は(001)面に平行な8層の原子配列図。


【符号の説明】

- 1 Si基板
- 2 バッファ層
- 3 導電層
- 4 格子調整層
- 5 強誘電体層
- 6 上部電極

【図1】




【図2】



(9)

特開2002-3297

(図3)



BEST AVAILABLE COPY

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.